

VERWERKINGSADVIEZEN MOVISSET

Werkwijze

Na openen van de emmer, moet de bruine substantie afgegoten worden in een schone emmer.

De kit moet vervolgens goed doorgeroerd worden (bij voorkeur met een mixer).

Als de **MOVISSET** te stijf is, kan een gedeelte van de bruine substantie terug bijgevoegd worden, totdat een goed smeerbaar materiaal ontstaat.

De kit kan met een troffel of kwast verwerkt worden.

Na gebruik dient op het restant een laagje **SCHOON** water te worden gezet.

Hierna dient de emmer zorgvuldig te worden gesloten.

Na de werkzaamheden kunnen gereedschap en handen met water schoongemaakt worden.

opmerking:

Om bijvoorbeeld vezeldeken/superwool te verlijmen, mag de kit iets dunner zijn.

Men kan dan iets meer bruine substantie of schoon water toevoegen.

Houdbaarheid

MOVISSET kan ± 6 maanden worden bewaard op een koele doch vorstvrije plaats.

Uithardingstijd

Deze is van verschillende factoren afhankelijk.

Zoals: A. verwerkingstemperatuur

B. laagdikte van de kit

C. de vochtopname van het te verlijmen product.

A. Bij een verwerkingstemperatuur lager dan 15 °C

zal de uitharding langzamer verlopen.

MOVISSET NIET VERWERKEN BIJ EEN TEMPERATUUR LAGER DAN 7 °C.

B. De **MOVISSET** mag NIET dikker verwerkt worden dan 2 mm.

C. Een materiaal met een hoge vochtopname zal de uithardingstijd versnellen.

Onder normale omstandigheden is de uithardingstijd 24 uur

WAARSCHUWING:

* Tijdens mixen en verwerken van de **MOVISSET**, moet contact van de kit met mond en ogen vermeden worden.

* Buiten bereik van kinderen houden.